

Technical data sheet

DIPLAST[®] NS/ST

Versione: Dicembre 2015

Composizione chimica

Diisononil ftalato (DINP) con antiossidante.

Numero di CAS

28553-12-0

Numero EINECS

249-079-5

Specifiche di fornitura

Caratteristica	Unità	Valore	Metodo di analisi	
Densità a 20°C	g/ml	0,972 – 0,977	GM012	ASTM D 4052-96
Indice di rifrazione n ²⁰ _D		1,484 – 1,488	GM020	ASTM D 1045-95
Colore	Pt – Co	30 max.	PL02F	ASTM D 1045-95 ASTM D 1209-00
Acidità	mgKOH/g	0,07 max.	PL02C	ASTM D 1045-95
Acqua	%	0,05 max.	GM010	ASTM E 203-96
Viscosità a 20°C	mPa·s	72 - 82	GM022	ASTM D 445-96
Contenuto in estere	%	99,5 min	PL10C	G.C.

Il **DIPLAST[®] NS/ST** è un liquido oleoso, limpido, anidro e di lieve odore caratteristico. E' solubile nei più comuni solventi organici, insolubile in acqua e miscibile con la maggior parte dei plastificanti utilizzati nella lavorazione del PVC.


Il prodotto **DIPLAST[®] NS/ST**, relativamente alla sua natura, non ha un tempo di vita definibile. Tuttavia se stoccato in contenitori ed in condizioni appropriate ad una temperatura di circa 25°C ed in assenza di umidità, conserva le sue proprietà chimiche per almeno 1 anno.

Technical Data Sheet

DIPLAST[®] NS/ST

Versione n°02 del 15/12/15
Prima emissione del 12/11/12

Proprietà allo stato liquido



Temperature (°C)	DIPLAST® NS/ST Viscosità Brookfield LV DVII+ (mPa·s)
-10	770
0	320
10	155
20	77
30	40
40	20
50	15
60	8

Pour point	c.a. -54 °C
Flash point	c.a. 200 °C
Resistività di volume a 23°C (ASTM D 1169-95)	1·10 ¹¹ Ohm·cm

I dati riportati sono da considerarsi valori tipici e non costituiscono limiti di specifica. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e proprietà allo stato liquido del **DIPLAST® NS/ST** è disponibile la relativa scheda di sicurezza secondo normativa CE.

Technical Data Sheet

DIPLAST® NS/ST

Versione n°02 del 15/12/15
Prima emissione del 12/11/12

Caratteristiche e applicazioni

Il **DIPLAST® NS/ST**, in quanto diisononil ftalato (DINP), è un plastificante per PVC a largo spettro di utilizzo.

Il **DIPLAST® NS/ST** presenta caratteristiche di lavorabilità ed efficienza molto simili a quelle del **DOP**, bis(2-etilesil) ftalato, con il vantaggio di una volatilità molto più contenuta.

Il **DIPLAST® NS/ST** consente di ottenere buone prestazioni in termini di resistenza all'estrazione da parte di acqua e acqua saponosa, e di stabilità su plastisol.

Tipici utilizzi del **DIPLAST® NS/ST** sono la produzione di:


- finte pelli;
- nastri trasportatori;
- profili, guarnizioni e tubi per applicazioni varie;
- plastisol per sottoscocca di autovetture

Le sue caratteristiche di resistività elettrica e le proprietà meccaniche dopo invecchiamento lo rendono inoltre idoneo per la produzione di cavi elettrici per medie temperature di esercizio.

Il **DIPLAST® NS/ST** è un prodotto di grado tecnico. Nel caso di esigenze più specifiche vi invitiamo a contattare i nostri uffici commerciali o le agenzie di rappresentanza.

Viscosità Plastisol

Viscosità Plastisol - Brookfield RVF - 70phr, 23°C, 20rpm -



Technical Data Sheet

DIPLAST® NS/ST

Versione n°02 del 15/12/15
Prima emissione del 12/11/12

Proprietà generali in miscela di PVC

Le proprietà del **DIPLAST® NS/ST** sono state valutate utilizzando la seguente formulazione:

Formulazione	PVC K70	Plastificante	Ca/Zn	Acido Stearico
(parti in peso) phr	100	50	1,2	0,3

I provini sono stati preparati attraverso calandratura e stampaggio per l'ottenimento dello spessore richiesto dalle varie metodologie di prova.

Risultati:

	Metodo di prova	DIPLAST® NS/ST
Durezza Shore "A"	ISO 868	82
Cold flex °C (Clash & Berg)	ISO/R 458	-26
Solution Temperature °C (*)	DIN 53408	129
<u>Resistenza all'estrazione</u>	ISO 175	
-variazione % in peso- (48h a 70°C)		
• Acqua distillata		-0,1
• Acqua saponosa 1%		-0,7
• Olio di oliva		-6,8
• Olio minerale		-5,5
• n-Esano (24h a 23°C)		-27,6
Volatilità (7gg a 100°C)	ISO 176	-6,1
<u>Caratteristiche meccaniche</u>	ISO 527	
Resistenza a trazione MPa		24,4
Allungamento a rottura %		346
Modulo 100% MPa		12,7
<u>Proprietà reologiche</u>		
• Dryblending time 83°C (Mixer P-600 : 100 RPM)	Brabender Plasticorder	3' 45"
• Gel time 88°C (Mixer W-50 : 40 rpm 48g)	Brabender Plasticorder	9'20"
• Temperatura di fusione °C Mixer W50-, 5°C/min, 40rpm	Brabender Plasticorder	117

(*) La temperatura di soluzione è determinata con PVC in emulsione: due grammi di PVC sono posti in 48 grammi di plastificante e la soluzione è scaldata a 1°C/min.

Proprietà in miscela di PVC per cavi

Il **DIPLAST® NS/ST** è stato valutato in miscela di PVC.

I risultati delle prove dimostrano che il **DIPLAST® NS/ST** può essere efficacemente utilizzato nel settore applicativo degli isolanti per cavi elettrici, grazie alla sua buona lavorabilità e alle ottime caratteristiche impartite all'isolante in PVC, quali l'ottima ritenzione di caratteristiche meccaniche dopo invecchiamento termico e la buona flessibilità alle basse temperature.

Formulazione	PVC K70	Plastificante	Ca/Zn	CaCO ₃	Ca Stearato
(parti in peso) phr	100	47	4	15	0,5

Risultati

Caratteristica	DIPLAST NS/ST (DINP)
Tempo di Dry-blend a 83°C - Minuti	2'52"
Cold Flex °C (Test di Clash & Berg) -	-21
Caratteristiche meccaniche – Spessore 1 mm (provini originali)	
Resistenza a trazione - Mpa	20,9
Allungamento a rottura - %	284
Modulo 100%	12,3
Caratteristiche meccaniche dopo 10 giorni a 100°C in aria – Spessore 1 mm	
Resistenza a trazione - Mpa	20,5
Allungamento a rottura - %	274
Modulo 100%	13,9
Variazione % rispetto ai provini originali	
Resistenza a trazione - %	-1,9
Allungamento a rottura - %	-3,5
Modulo 100%- %	+13

Le informazioni qui contenute sono corrette ed accurate e sono basate sulle nostre conoscenze tecnico-scientifiche aggiornate alla data di questa pubblicazione.

In ogni caso, tali informazioni sono riferite esclusivamente all'impiego del prodotto allo stato puro e per gli usi indicati in questa pubblicazione.

Nulla di quanto qui contenuto può essere inteso o interpretato come indicazione a infrangere brevetti esistenti.

Nessuna garanzia, espressa o implicita, è data in merito ai risultati derivanti dall'uso delle informazioni.

Technical Data Sheet

DIPLAST® NS/ST

Versione n°02 del 15/12/15
Prima emissione del 12/11/12